

超速乾性シリコン／アクリル水系コーティング材

クイックペイント

QUICK PAINT



30分で水性塗料塗装可能

クイックペイントは、プロ用に開発されたコーティング材で40年という長い耐用年数を持っています。最大の特長は、一般的の水系コーティング材と比較して非常に乾燥が早く30分後に水性塗料の塗装が出来ます。高品質に設計されたクイックペイントは、収縮とキレツ防止のためハイソリッドに配合され、無臭で容易な作業性又、広範な素地表面との付着性に際立った性能を発揮します。

品番	商品名	容量	入数
0946/JN	クイックペイント (白)	300ml	12

特長

クイックペイントは、約30分で表面硬化する国内に同等品が無い非常にユニークな水系コーティング材です。米国においてはその特徴から多くの使用実績がつまれています。塗膜性能に優れ、特に乾燥が速いため作業性に優れています。乾燥後は塗装も可能です。

使用方法

- ①塗布する部分の汚れを取り除いてください。
- ②塗布する表面をスポンジ又はペンキ用ブラシで清掃してください。
- ③ノズルを斜めに切り取り、カートリッジをコーティングガンに取り付け、ガンを隙間に沿って動かしながら充填します。
はみ出した部分は、すぐに水分を含んだ布で拭き取ってください。

乾燥時間

表面乾燥 約30分(20°C/60%RH)

硬化乾燥 72時間(20°C/60%RH)

適用

モルタル・コンクリート・木材・磁器タイル等。金属・ガラス・プラスチック面には不適。(水槽は使用不可)

塗布量: 5mm×5mm隙間で約11m~12m

コーティングが不向きな箇所

2つの表面を互いに接合する場合には、コーティング材やシーラントは不向きです。

コーティング材は水分の蒸発により固着するため、2つの表面に挟まれた場合、空気との接触が限られ接着力に支障をきたします。

注意事項

- ①冬期の低温下では乾燥速度が遅くなりますので注意してください(3~10日)。完全硬化は72時間。
- ②変性シリコンコーティング材と比べ実用上支障はありませんがヤセがあります。
- ③幼児の手の届かないところに保存してください。皮膚や肌に付着した場合は石鹼水で良く洗浄してください。

その他安全情報はMSDSをご参照ください。

※ISO 9002品質保証